

# BASE COAT



## PASTA ELASTOMÉRICA

### TECHOS Y MUROS

100% IMPERMEABLE

#### DESCRIPCIÓN

Pasta elastomérica impermeable para interior y exterior. Diseñada para diferentes proyectos de la construcción ofreciendo una alta resistencia y flexibilidad ante los movimientos estructurales.

#### USOS

Como recubrimiento para todo tipo de muros.

#### APLICACIÓN

##### Preparación de la superficie:

Limpiar perfectamente la superficie para eliminar polvo y basura. En caso de que hubiera manchas de grasa, se recomienda usar un desengrasante base agua, lavar y dejar secar perfectamente.

##### Sellado de la superficie:

Para una mejor adherencia se recomienda aplicar una capa delgada de Base Coat, diluido con 4 partes de agua.

##### Aplicación:

Aplicar el producto sin diluir sobre la superficie deseada, a una sola capa dejando un espesor aproximado de 1 a 2 mm, dejando una película uniforme y lo mas lisa posible. Dejar secar de 12 a 24 horas.

##### Herramientas para su aplicación:

Espátula o llana plana.



MUY RESISTENTE



MUY FLEXIBLE



IMPERMEABLE



FÁCIL DE INSTALAR

##### RENDIMIENTO:\*\*

DE 12 - 14M2 POR CUBETA A UNA MANO.

- \*El secado puede variar según la temperatura y la humedad.
- \*\*El rendimiento dependerá de la naturaleza y rugosidad de la superficie.

#### VENTAJAS

- Fácil de instalar.
- Base agua, 100% acrílico.
- Excelente adherencia.
- Impermeable, evita el paso de la humedad.
- Refleja los rayos solares.
- 100% Ecológico libre de solventes.

Prueba	Metodo	Valor
Tipo	Interno	Elastomérico
Apariencia	Interno	Líquido Pastoso
Viscosidad (cps)	ASTM D2196	50,000 a 60,000
PH	ASTM E70	9.0 ± 0.5
Sólidos en peso	ASTM D1644	9.0 ± 2%
Densidad	ASTM D1475	1.00 ± 0.02
Elongación	ASTM D2370	300
Secado Tacto* (hr)	ASTM D1640	2-4
Secado Total* (hr)	ASTM D1640	24-48
Color	Interno	Gris
Presentación	19 lts	
Penetración de agua	Interno	Negativo
Absorción de agua (%)	Interno	2% máximo
Transmisión de vapor	ASTM D1653-03	10 máximo
Permeabilidad	ASTM D1653	Gris
Agrietamiento	Interno	Negativo

#### RECOMENDACIONES

- No diluir el producto con agua.
- No deberá aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C o mayor a 40°C.
- Agítase antes de usarse.
- No se debe aplicar sobre superficies húmedas, con presencia de polvo o grasa o cualquier otro material que evite una buena adherencia.
- Respetar los rendimientos específicos para cada producto.
- En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con abundante agua por 15 min. y en caso de persistir las molestias buscar atención médica.
- Almacenar el producto en lugar fresco y seco con su tapa herméticamente sellada.
- No dejar al alcance de los niños.
- No estibar mas de 3 cubetas.
- Vida de anaquel 12 meses.