

IMPERSEAL



IMPERMEABILIZANTE

TECHOS Y MUROS

GARANTÍA: 10 AÑOS

DESCRIPCIÓN

Imperseal 10 años es un impermeabilizante elastomérico elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos y aditivos seleccionados que le brindan propiedades de adherencia, flexibilidad, reflectividad, impermeabilidad y resistencia al intemperismo.

USOS

Como recubrimiento impermeable para techos y muros de concreto y cubiertas metálicas.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Barrer perfectamente la superficie para eliminar polvo y basura. En caso de que hubiera manchas de grasa, se recomienda usar un desengrasante base agua, lavar y dejar secar perfectamente.

Sellado de la superficie:

Para una mejor Impermeabilización se recomienda aplicar una capa delgada de Sellador Acrílico Concentrado, diluido con 4 partes de agua.

Resanado de grietas y fisuras:

Una vez sellada la superficie, aplique Cemento Plástico en todas las grietas y fisuras.

Aplicación:

Aplicar una primera capa de impermeabilizante en toda la superficie. Después de que seque la primera capa, aplicar una segunda capa de impermeabilizante en sentido transversal a la primera capa.

Herramientas para su aplicación:

Cepillo de Ixtle, Rodillo o Brocha.

RENDIMIENTO:**

1M2 X LITRO(0.9 M2 X LITRO SI SE APLICA CON MALLA DE REFUERZO)

- *El secado puede variar según la temperatura y la humedad.
- **El rendimiento dependerá de la naturaleza y rugosidad de la superficie.

VENTAJAS

- Fácil de instalar.
- Base agua, 100% acrílico.
- Excelente adherencia.
- Impermeable, evita el paso de la humedad.
- Refleja los rayos solares.
- 100% Ecológico libre de solventes.



REFLEJA LOS RAYOS SOLARES



EVITA EL PASO DE LA HUMEDAD



ELABORADO A BASE DE AGUA



FÁCIL DE INSTALAR

| Prueba | Metodo | Valor |
|--------------------|------------|-----------------|
| Tipo | Interno | Elastomérico |
| Apariencia | Interno | Líquido Pastoso |
| Viscosidad (cps) | ASTM D2196 | 30,000 a 40,000 |
| PH | ASTM E70 | 9.0 ± 0.5 |
| Sólidos en peso | ASTM D1644 | 58 ± 2% |
| Densidad | ASTM D1475 | 1.29 ± 0.02 |
| Elongación | ASTM D2370 | 300 |
| Secado Tacto* (hr) | ASTM D1640 | 1-2 |
| Secado Total* (hr) | ASTM D1640 | 3-6 |
| Color | Interno | Blanco |
| Presentación | 19 lts | |

RECOMENDACIONES

- No diluir el producto con agua.
- No deberá aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C o mayor a 40°C.
- Agítese antes de usarse.
- No se debe aplicar sobre superficies húmedas, impermeabilizante en mal estado, con presencia de polvo de grasa o cualquier otro material que evite una buena adherencia.
- No se deberá de aplicar en presencia o amenaza de lluvia.
- Respetar los rendimientos específicos para cada producto.
- En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con abundante agua por 15 min. y en caso de persistir las molestias buscar atención médica.
- Almacenar el producto en lugar fresco y seco con su tapa herméticamente sellada.
- No dejar al alcance de los niños.
- No estibar mas de 3 cubetas.